

图图

2012003084M

检

验 报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW334

样品名称: 聚合物抗裂抹面砂浆

Sample Name

委托单位: 北京团河同心装饰材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	No.): 201502AW334	第一段	页共2页				
样品名称	聚合物抗裂抹面破浆	检验类别	凌兆检验 25				
委托单位	北京团河同心装饰材料厂	商。标					
生产单位	北京团河同心装饰材料户	等级					
生产日期		样品编号					
来样日期	2015年02月27日	规格型号	18 TO				
样品数量	Token	样品状态	粉状,无结块				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》						
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水) 2. 柔韧性						
检验结论	*经检验,送检样品的短伸粘接柔韧性的检验结果符合标准 JG 149	强度(与膨胀聚苯板-2003 中抹面胶浆的装件) (大指标要求。* 月09日				
备注:(此处室的)。 1000年10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日							

核:分级

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

制:

邮编: 100024

批准:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW334

としてより	THIT		10177007	54火	共2页工
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	接强度	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	子。 子。 子。 子。
	MPa		≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	25082 26082
2 柔韧	ALC: PULL	抗压强度/ 抗折强度	≰3.0	2.9	6000

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。