



201209-084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509CW020



样品名称: 生态壁材

Sample Name

委托单位: 厦门旭晖贸易有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509CW020

第 1 页 共 2 页

样品名称	生态壁材	检验类别	委托检验
委托单位	厦门旭晖贸易有限公司	商 标	大地の息吹
生产单位	田川产业株式会社	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 09 月 21 日	规格型号	—
样品数量	粉状 5kg, 液态 1kg	样品状态	粉状, 液态
检验依据	JC/T1074-2008《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》		
检验项目	1. 甲醛净化效率 2. 甲醛净化效果持久性		
检验结论	*经检验, 送检样品的甲醛净化效率、甲醛净化效果持久性的检验结果符合标准 JC/T1074-2008 中“Ⅰ类材料”的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2015 年 11 月 06 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509CW020

第 2 页 共 2 页

样品类型		I 类材料		
样品涂刷量 (样品量)		1kg/m ²		
开灯时间		—		
试验条件		温度 (20 ± 2) °C, 相对湿度 (50 ± 10) %		
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛净化效率 (%)	≥ 75	81.3	合格
2	甲醛净化效果持久性 (%)	≥ 60	63.6	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 主材 (粉): 颜料 (粉): 透湿结合材 (液): 水=4:1:1:2。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024

