

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW390

样品名称: 抹灰砂浆 Sample Name 委托单位: 北京吉祥顺发科技发展有限公司 检验类别: 委托检验 Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Client



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW390 第1页共2页 样品名称 抹灰砂浆 检验类别 委托检验 北京吉祥顺发科技发展有限公司 委托单位 商 标 生产单位 北京吉祥顺发科技发展有限公司 等 级 DP M10 生产日期 样品编号 来样日期 2016年03月31日 规格型号 于粉型 样品数量 20kg 样品状态 粉状, 无结块 检验依据 GB/T 25181-2010《预拌砂浆》 检验项目 1. 保水率 2.14d 拉伸粘结强度 3.28d 抗压强度 *经检验,送检样品的保水率、14d 拉伸粘结强度、28d 抗压强度的 检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M10 的技术指标要求。* 检验结论 签发日期: 2016年05月10日 (检验测试章) 备注: (此处空台)

批准:

事

审核: 21/57

编制

30一生市

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW390

TA	DYLAWYA BY TAULER A		和 4 次 六 4 次	
序号	检验项目	标准要求 (干混抹灰砂浆 -普通抹灰砂浆 M10)	检验结果	单项结论
	保水率/%	≥88	91.5	合格
25	14d 拉伸粘结强度 /MPa	≥0.20	0.26	含格
超	28d 抗压强度/MPa	≥10.0	11.8	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.16。