



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW144

样品名称:	瓷砖粘结剂	September 1
Sample Name		
委托单位: Client	北京金兴国科技发展有限公司	The second
检验类别: Test Type	委托检验	ACTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	No.): 201602AW144	第1页共2页				
样品名称	造砖粘结剂 1000000000000000000000000000000000000	检验类别	委托检验			
委托单位	北京金兴国科技发展有限公司	商标				
生产单位	北京金兴国科技发展有限公司	等 级	李明诗			
生产日期	<b>基础超过超过</b>	样品编号	STATE OF THE STATE			
来样日期	2016年02月02日	规格型号	干粉型			
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块			
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》					
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度					
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂 (C1)的技术指标要求。 * 签发日期: 2016 年 08 月 20 日 (检验测试章)					
备注:(此处						

10

北准: 一个 审核: 14和

编制: 84七十



620单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

#### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW144

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 [善通型胶粘剂 (C1)]	检验结果	单项结论
Page 1	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0.5	0.8	合格
2	浸水后的拉伸胶粘强度 /MPa	≥0.5	0.5	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4;1。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 建筑朝二工业技术监督研究中心