



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201612AW117


STANCE

样品名称:	自锁装配式预制道路路基			
Sample Name				
委托单位: Client	中泰国际高新技术有限公司			
检验类别:	委托检验			
Test Type	4629-629-629-629-629-629-629-629-629-629-			

国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201612AW117

第1页共2页

备注:(此处	经的是一种特殊		验检测专用章			
	2002200220022002		年01月14日			
检验结论			天混砂彩			
	依据标准 GB/T 50081-2002、GI 的试验方法进行检验,送检样品的静 折强度、抗压强度、抗冻性、尺寸偏 见第 2 页。	力受压弹性模	量、劈裂指拉器度 抬			
检验项目	1. 静力受压弹性模量 2. 劈裂抗拉强度 3. 抗折强度 4. 抗压强度 5. 抗冻性 6. 尺寸偏差 (长度、宽度、厚度)					
检验依据	GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB 15762-2008《蒸压加气混凝土板》					
样品数量	40 块	样品状态	块状工品工品			
来样日期	2016年12月06日	规格型号	1040mm×695mm×300mm			
生产日期		样品编号	and the same			
生产单位	中泰国际高新技术有限公司预制场	等 级	182929			
委托单位	中泰国际高新技术有限公司	商标	437434			
样品名称	自锁装配式预制道路路基	检验类别	委托检验			

批准. 分外2車核: 上外 编

编制:长亮、



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201612AW117

第2页共2页

	THE TANK			第4页 共2页	
序号	松	验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	静力受压弹性模量, MPa			2.69×10 ⁴	
2	劈裂抗拉强度, MPa		A COLLEGE	1.80	
3	抗折强度, MPa		经基础	4.10	FER R
4	抗压强度, MPa			26.0	
5	抗冻性 (60次	质量损失,%		0.55	
P	冻融循环)	抗压强度损失,%	打毛线	11.5	程程
	可上位 #	长度	的差數	-2~+2	
6	尺寸偏差, mm	宽度	计算符	2-1~+1	
		厚度	打算	0~+1	和好

(以下空白)

备注:(1)静力受压弹性模量、劈裂抗拉强度、抗压强度、抗折强度试验依据标准 GB/T 50081-2002 规定的试验方法进行检验;

- (2) 抗冻性依据标准 GB/T 50082-2009 规定的试验方法进行检验;
- (3) 尺寸偏差(长度、宽度、厚度)依据标准 GB 15762-2008 规定的试验方法进行检验。

一 太時

200

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>dmtc2007@163.com</u>