



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC229

样品名称: 干混抹灰砂浆

Sample Name

受检单位: 北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(2012) 建材质监认字(24) 号

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC229

第 1 页 共 2 页

|       |  |      |             |
|-------|--|------|-------------|
| 产品名称  | 干混抹灰砂浆   | 检验类别 | 抽样检验        |
| 受检单位  | 北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂   | 生产日期 | 2014 年 04 月 |
| 生产单位  | 北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂   | 规格型号 | 干粉型         |
| 抽样地点  | 企业成品库房   | 商 标  | 鑫兴丽佳        |
| 抽 样 人 | 王明轩 苏亮   | 等 级  | DP M10      |
| 抽样日期  | 2014 年 05 月 28 日   | 抽样数量 | 20kg        |
| 样品状态  | 粉状, 无结块  | 抽样基数 | 5t          |
| 抽样单位  | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心   |      |             |
| 检验依据  | GB/T 25181-2010 《预拌砂浆》   |      |             |
| 检验项目  | 1. 14d 拉伸粘结强度 2. 28d 抗压强度 3. 保水率   |      |             |
| 检验结论  | <p>*经检验, 抽检样品的 14d 拉伸粘结强度、28d 抗压强度、保水率的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M10 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 07 月 11 日<br/>(检验测试章)</p> |      |             |
| 备注:   | (此处空白)   |      |             |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC229

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目            | 标准要求<br>(干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M10) | 检验结果 | 单项结论 |
|----|-----------------|-----------------------------|------|------|
| 1  | 14d 拉伸粘结强度 /MPa | $\geq 0.20$                 | 0.36 | 合格   |
| 2  | 28d 抗压强度/MPa    | $> 10.0$                    | 11.0 | 合格   |
| 3  | 保水率/%           | $\geq 88$                   | 91   | 合格   |

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。

