



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201205AW085

样品名称:	聚苯乙烯挤塑板	3
Sample Name		
委托单位: Client	唐山万兴化工建材有限公司	1
检验类别:	委托检验	4
Test Type	出すもならないならないもないもないもない	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2009003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201205AW085

第1页 共4页

样品名称	聚苯乙烯挤塑板	检验类别	委托检验
委托单位	唐山万兴化工建材有限公司	商标	
生产单位	唐山万兴化工建材有限公司	样品状态	块状 (表面涂有界面层)
生产日期	2012年02月	生产批号	如語語語
来样日期	2012年05月22日	样品编号	超過超
样品数量	8块 1000000000000000000000000000000000000	规格型号	(1200 × 600 × 50) mm
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤 GB 8624-1997《建筑材料燃烧		塑料 (XPS)》
检验项目	1. 外观质量 2. 尺寸允许偏差 3. 压缩强度 4. 吸水率 5. 透湿系数 6. 导热系数 7. 热阻 8. 尺寸稳定性 9. 燃烧性能(B ₁ 级)		
检验结论	*经检验,送检样品的外观质量、尺寸允许偏差、压缩强度、吸水率、透湿系数、导热系数、热阻、尺寸稳定性的检验结果符合标准GB/T10801.2-2002 中 X250 的技术指标要求。燃烧性能的检验结果符合标准 GB8624-1997 中难燃材料 B ₁ 级技术指标要求。* 签发日期: 2012 年 07 月 18 日		

备注: 委托方要求使用 GB8624-1997。

准: 批



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201205AW085

第2页 共4页

序号		检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
		外观质量		表面平整, 无夹杂物, 颜色均匀。不可显影响使用的可见缺陷, 如起泡、裂口、变形等	表面平整, 无夹杂物, 颜色均匀。无可见缺陷, 起泡、裂口、变形等	合格
語	T.	智	长度	±7.5	-2~+2	合格
	盟	尺寸	宽度	±5	-2 - +2	合格
2		偏差, mm	厚度	\$\$\frac{1}{2}\frac{1}{	0~+1	合格
			对角线差	€7	TAR 222	合格
3	芯材	压缩强度, kPa		≥250	262	合格
4	St.	吸水率(浸水 96h), %		≤1.0	0.81	合格
5		透湿系数, ng/(m·s·Pa) (23℃, RH50%)		€3.0	2.5	合格
6		导热系数, W/(m·K) (平均温度 25℃)		≤0.030	0.029 (平均温度 25.00℃)	合格
		热阻, (m²·K)/W (平均温度 25℃)		≥0.83	0.86 (平均温度 25.00℃)	合格
8		尺寸稳定性,% (70℃±2℃下,48h)		≤1.5	0.83	合格

备注: 透湿系数试验方法为干燥剂法, 试样厚度为 25mm。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201205AW085

第3页共4页

序号	号 检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
燃烧 性(Bi 级)		可燃性	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到 刻度线,且不允许有 滴落物引燃滤纸的 现象	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到 刻度线,且无滴落物 引燃滤纸的现象	合格
	燃烧剩余长度 最小值,mm	>0	416	合格	
	燃烧剩余长度 平均值, mm	>150	421	合格	
		平均烟气 温度峰值, ℃	≤200	114	合格
		烟密度等级 (SDR)	€75	65	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201205AW085

第4页 共4页

样品名称	聚苯乙烯挤塑板
试件说明	表面涂有界面层

(样品照片)



备注: (此处空白)

