



## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW147

# 更别别的意

样品名称:	混凝土界面处理剂			
Sample Name				
委托单位: Client	徐州桐圣建材有限公司			
检验类别:	委托检验	語		
Test Type				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW147

第1页共2页

样品名称	混凝土界面处理剂	检验类别	委托检验			
委托单位	徐州桐圣建材有限公司	商标	桐圣			
生产单位	徐州桐圣建材有限公司	等级	优等品			
生产日期		样品编号	TS-20130403			
来样日期	2013年04月26日	规格型号				
样品数量	10kg	样品状态	粉状无结块			
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》					
检验项目	1. 剪切粘结强度 2. 拉伸粘结强度					
检验结论	*经检验,送检样品所检项目界面剂 I 型的技术指标要求。*					
		签发日期: 2013 年	○ 13 日 金测试章)			

备注: 生产批号: 20130422。

批 准: 分元

审核: 五英九

编制:

献

检验测试章

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW147

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
	剪切粘结强度/ MPa	14d	≥1.5	2.0	合格
2 拉伸粘结强度 MPa	拉伸粘结强度/	未处理 14d	≥0.6	1.0	合格
	MPa	浸水处理	≥0.5	0.9	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.18。



电话: 010-51164723

邮编: 100024