



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC226

国外对时世

样品名称:	干混砌筑砂浆	H
Sample Name		0
受检单位:	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	1
Client		
检验类别:	抽样检验	Ties of the second
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC226

笹1 市 共2 市

昆砌筑砂浆 京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂 京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂 业成品库房	检验类别 生产日期 规格型号	抽样检验 ——			
京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂		干紛型			
PART PART PART	规格型号	干紛型			
业成品库房	PIGUTT	1			
	商标	鑫兴丽佳			
明轩一苏亮	等级	DM M5			
4年05月28日	抽样数量	20kg			
<b>火</b> ,无结块	抽样基数	5t			
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
GB/T 25181-2010《预拌砂浆》					
1. 保水率 2. 凝结时间 3. 28d 抗压强度					
*经检验,抽检样品的保水率、凝结时间、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M5 的技术指标要求。*					
签发日期: 2014年07月07日					
2462242342	(检验测试章)				
	大,无结块 流材料工业干混砂浆产品质量监督 /T 25181-2010《预拌砂浆》 保水率 2. 凝结时间 3.28d *经检验,抽检样品的保水率、减分标准 GB/T 25181-2010 中干混砌 要求。*	大,无结块 抽样基数 统材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 /T 25181-2010《预拌砂浆》 保水率 2. 凝结时间 3.28d 抗压强度 *经检验,抽检样品的保水率、凝结时间、28d 分标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通动 要求。*			

批准:





检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC226 第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆-普 通砌筑砂浆 M5)	检验结果	单项结论
	保水率/%	> 88	91	合格
2	凝结时间/h	3-9	3.75	合格
3	28d 抗压强度/MPa	> 5.0	6.2	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心 电话: 010-51164723 邮编: 100024