



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW175

件而名称:	N: 100710071 粉刷石膏低层01404700			
Sample Name				
委托单位: Client	北京国盛天诚建材有限公司			
检验类别: Test Type	多数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW175

第1页共2页

检验结论	THE OBJ 1 28027-2012 4 JR.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	*经检验,送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验给果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*				
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
来样日期	2014年07月16日	规格型号	干粉型		
生产日期	2014年06月20日	样品编号			
生产单位	北京国盛天诚建材有限公司	等级	路路路		
委托单位	北京国盛天诚建材有限公司	商标	大地		
样品名称	粉刷石膏底层	检验类别	委托检验		

批准:

审核:

74.00

编制:



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW175 第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
超	抗折强度/MPa	≥2.0	2.8	合格
2	抗压强度/MPa	≥4.0	6.0	合格
3	拉伸粘结强度/MPa	>0.4	10.45E	合格。

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。

