



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW202

DMTC

样品名称: 相变蓄能防火保温材料

Sample Name

委托单位: 承德市盛佳节能建材制造有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW202

第 1 页 共 2 页

样品名称	相变蓄能防火保温材料	检验类别	委托检验
委托单位	承德市盛佳节能建材制造有限公司	商 标	—
生产单位	承德市盛佳节能建材制造有限公司	等 级	I 型 A 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2013 年 04 月 17 日	规格型号	—
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块
检验依据	GB/T 20473-2006 《建筑保温砂浆》		
检验项目	1. 堆积密度      2. 抗压强度      3. 导热系数      4. 燃烧性能级别 5. 抗冻性      6. 放射性 (放射性比活度)		
检验结论	*经检验, 送检样品的堆积密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能级别、抗冻性、放射性 (放射性比活度) 的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 I 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2013 年 06 月 16 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW202

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
1	堆积密度/(kg/m <sup>3</sup> )		≤250	237	合格
2	抗压强度/MPa		≥0.20	0.40	合格
3	导热系数(平均温度: 25.00℃)/[W/(m·K)]		≤0.070	0.069	合格
4	燃烧性能级别		A级	A级	合格
5	抗冻性 (15次 冻融循环)	质量损失率/%	≤5	4.6	合格
		抗压强度 损失率/%	≤25	20	合格
6	放射性 (放射性比活度)		内照射指数 (I <sub>Ra</sub> ) ≤1.0	0.7	合格
			外照射指数 (I <sub>γ</sub> ) ≤1.0	0.7	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1:0.80。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry