



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW270

样品名称: 内墙耐水腻子粉

Sample Name

委托单位: 涿州鑫益海建筑材料有限公司


Client

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

| 中心编号(1 | No.): 201601AW270 | 第1页共2页 | | | | |
|-----------|---|--------|-------------|--|--|--|
| 样品名称 | 内墙耐水腻子粉 | 检验类别 | 委托检验 | | | |
| 委托单位 | 涿州鑫益海建筑材料有限公司 | 商标 | 海 朝新 | | | |
| 生产单位 | 涿州鑫益海建筑材料有限公司 | 等级 | | | | |
| 生产日期 | の記録の記述 | 样品编号 | 路路路 | | | |
| 来样日期 | 2016年01月30日 | 规格型号 | 手粉型 600 | | | |
| 样品数量 | 20kg | 样品状态 | 粉状,无结块 | | | |
| 检验依据 | JG/T 298-2010《建筑室内用赋子》 | | | | | |
| 检验项目 | 1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度 | | | | | |
| 检验结论 | *经检验,送检样品的初期干燥抗裂性(3h)、粘结强度的检验结果符合标准JG/T298-2010中耐水型(N)的技术指标要求。* 签发日期: 2016年 03月 20.日 (检验测试章) | | | | | |
| 备注:(此处空台) | | | 東試費 V | | | |

批准:

(事)

· 24A

编制:

BALET

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW270

第2页 共2页

| 序号 | 检验项目 | | 标准要求 [耐水型(N)] | 检验结果 | 单项结论 |
|----|--------------|------|------------------|------|----------|
| | 初期干燥抗裂性 (3h) | | 无裂纹 | 无裂纹 | 35.特合。20 |
| 2 | 粘结强度, MPa | 标准状态 | >0.50 | 0.70 | 合格 |
| | | 浸水后 | >0.30 | 0.52 | 合格 |

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.40;

(2) pH 值=10。

电话: 010-51164723

邮编: 100024