



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW115

CMTC

样品名称: 灰砂砖

Sample Name

委托单位: 三河市筑城兴盛新型建材厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW115

第 1 页 共 2 页

样品名称	灰砂砖	检验类别	委托检验
委托单位	三河市筑城兴盛新型建材厂	商 标	—
生产单位	三河市筑城兴盛新型建材厂	等 级	MU15
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 08 月 03 日	规格型号	190 mm×90 mm×43mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JC 239-2001 《粉煤灰砖》		
检验项目	1. 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的抗压强度的检验结果符合标准 JC 239-2001 中强度等级 MU15 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 08 月 18 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW115

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	抗压强度/MPa (强度等级 MU15)	10 块 平均值	单块值	10 块 平均值	单块值	合格
		≥15.0	≥12.0	16.8	15.5	
(以下空白)						



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024