



检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201405AC190

世外开护或

样品名称:	名称:			
Sample Name				
受检单位: Client	北京市永筑建筑材料有限公司			
检验类别: Test Type	抽样检验			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC190

第1页共2页

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH					
产品名称	轻质隔墙板	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京市永筑建筑材料有限公司	生产日期			
生产单位	北京市永筑建筑材料有限公司	规格型号	2540 mm×600 mm×90mm		
抽样地点	企业成品库房	商标	永筑		
抽样人	王明轩 孙士杰	等级			
抽样日期	2014年05月19日	抽样数量	20 块		
样品状态	板状, 外观完好	抽样基数	1000块		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 23451-2009《建筑用轻质隔墙条板》				
检验项目	1. 外观质量 2. 面密度 3. 抗3	弯承载 4. 抗	冲击性能 5. 抗压强度		
检验结论	*经检验, 抽检样品的外观质压强度的检验结果符合标准 GB/ 求。*	Γ23451-2009 s 医发日期: 2 0			
备注:(此处	上空白)	學方式機能			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC190

第2页共2页

序号	Se Se	检验项目	标准要求 (板厚90mm)	检验结果	单项结论
45244454545454	外观质量	板面外露筋、纤;飞边毛刺; 板面泛霜;板的横向、纵向、 厚度方向贯通裂纹	无	无	合格
		板面裂缝,长度 50mm~ 100mm,宽度 0.5mm~1.0mm	≤2处/板	无	合格
		蜂窝气孔, 长径 5mm~30mm	≤3处/板	无	合格
		缺棱掉角,宽度×长度 10mm×25mm~20mm×30mm	≤2处/板	无	合格
		壁厚/mm	>12	14	合格
2	面密度/ (kg/m²)		≤90	82	合格
3	抗弯承载 (板自重倍数)		≥1.5	2.2	合格
4	抗冲击性能/次		经5次抗冲击 试验后,板面 无裂纹	冲击6次, 无贯通裂 纹	合格
5	抗压强度/MPa		≥3.5	3.5	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)



电话: 010-51164723

邮编: 100024