





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC224

样品名称:	DS干拌地面砂浆
11	

Sample Name

受检单位: 北京鸿奈达涂料厂

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC224

第1页共2页

		TAUTE CAUTA		
DS干拌地面砂浆	检验类别	抽样检验		
北京鸿奈达涂料厂	生产日期			
北京鸿奈达涂料厂	规格型号	于粉型		
企业成品库房	商标			
陈嘉宇 苏亮	等级	M20		
2013年03月21日	抽样数量	20kg		
粉状,无结块	抽样基数	5t		
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
JG/Γ 230-2007《预拌砂浆》				
1. 强度等级 2. 保水性				
		要求。*		
签发日期: 2013 年 05 月 06 日 (检验测试章)				
(上0-台区别0-4) 上9-61 其为0-4				
	北京鴻奈达涂料厂 北京鴻奈达涂料厂 企业成品库房 陈嘉宇 苏亮 2013年03月21日 粉状,无结块 建筑材料工业干混砂浆产品质 JG/T 230-2007《预拌砂浆》 1. 强度等级 2. 保水性 *经检验,抽检样品的引 JG/T 230-2007中 M20干混地。	北京鴻奈达涂料厂		

备汪:(此处空白)

批 准:

编

检验单近地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC224

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (M20千混地面砂浆)	检验结果	单项结论
	强度等级/MPa	M20	21	合格
2	保水性/%	≥88	89	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.13。

说明

Notice

本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.

本报告无"批准、审核、编制"签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式;

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>sj13146197542@126.com</u>