



检

验报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW001

样品名称:

地面砂浆

Sample Name

委托单位:河北省怀来县洪昌新型建材有限责任公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

第1页共2页 中心编号(No.): 201501DW001 委托检验 检验类别 样品名称 地面砂浆 洪昌 商 标 委托单位 河北省怀来县洪昌新型建材有限责任公司 等 级 M15 河北省怀来县洪昌新型建材有限责任公司 牛产单位 生产日期 样品编号 规格型号 2015年01月14日 M15 来样日期 无结块粉状 样品状态 样品数量 25kg 检验依据 GB/T 25181-2010《预拌砂浆》 2. 凝结时间 3.2h 稠度损失率 1. 保水率 检验项目 6. 抗冻性 4. 28d 抗压强度 5. 外观 \*经检验, 送检样品的保水率、凝结时间、2h 稠度损失率、28d 抗压 强度、外观、抗冻性的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混地面 砂浆 M15 的技术指标要求。\* 检验结论 答发日期: 2015年03月18日 (检验测试章) 备注: (此处空白)

准: ( 批

制:



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW001

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (干混地面砂浆 M15)	检验结果	单项结论
的	保水率/%		388	93 6	合格
2	凝结时间/h			6.5	合格
3	2h 稠度损失率/%		€30	28	合格
4	28d 抗压强度/MPa		≥15.0	18.2	合格
55	STEP SOME SEED		均匀、无结块	均匀、无结块	符合
1965	抗冻性 (25 次)/%	强度损失率	\$25		合格
		质量损失率		超過	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉料: 水=1.0: 0.14。