

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW127

样品名称: 抹面砂浆
Sample Name

委托单位: 北京鲁泰工贸有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW127

备注:(此处	的是是	1919年1919年1919年1919年1919年1919年1919年191				
检验结论	签发日期: 2014年 05 月 04 日					
	*经检验,送检样品的拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水) 柔韧性的检验结果符合标准JG149-2003中抹面胶浆的技术指标要求。*					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板;原强度、耐水) 2. 柔韧性					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
样品数量	15kg 15 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	样品状态	粉状,无结块			
来样日期	2014年04月03日	规格型号	50kg/袋			
生产日期	<b>非認識。</b>	样品编号	報說			
生产单位	北京鲁泰工贸有限公司	等级	1999			
委托单位	北京鲁泰工贸有限公司	商标	鲁泰			
样品名称	抹面砂浆	检验类别	委托检验			
1 6 969.1	No.): 201404AW127	かりているとれている	1页共2页			

批准:



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW127

				第 4 贝 共 4 贝	
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯 板)/MPa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	€3.0	2.9	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 国家)建筑村屋工业技术国营研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024