



+△

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW124

样品名称: 一种水腻子粉

Sample Name

委托单位: 中航天建设工程有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW124

第1页共2页

17 - 14 4 7						
样品名称	新水麻子粉 Table 1995年	检验类别	委托检验			
委托单位	中航天建设工程有限公司	商标				
生产单位	北京金鴻鵠涂料科技发展有限公司	等级	器器			
生产日期		样品编号	002			
来样日期	2015年04月13日	规格型号	王 粉型			
样品数量	10kg	样品状态	**************************************			
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》					
检验项目	1. 初期干燥抗裂性(3h) 2. 耐水性 3. 粘结强度					
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥抗裂性(3h)、耐水性、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型 (N) 的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 05 月 20 日					
		25日(201	企测试章 》			

备注:工程名称: 1"办公、商业等四项 (大兴区瀛海镇镇区改造 B 地块开发项目)。

批准:

审核: 化和

编制:

事

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW124

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 耐水型(N)	检验结果	单项结论
題	初期干燥抗裂性(3h)		元梨纹	全教	記念記
語		報題	48h 无起泡、开裂 及明显掉粉	48h 无起泡、 开裂及掉粉	
	粘结强度/MPa	标准状态	>0.50	0.94	含格
		浸水后,	≥0.30	0.57	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.42:

(2) pH 值=9.7。