



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201301AC230

样品名称: 耐碱玻纤网格布

Sample Name

受检单位: 南京天运塑业有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201301AC230

第 1 页 共 2 页

产品名称	耐碱玻纤网格布	检验类别	抽样检验			
受检单位	南京天运塑业有限公司	产品批号	——			
生产单位	南京天运塑业有限公司	生产日期	2012 年 12 月			
抽样地点	企业成品库房	商 标	——			
抽 样 人	陈嘉宇 苏亮	规格型号	160g/m ²			
抽样日期	2013 年 01 月 31 日	抽样数量	5m ²			
样品状态	网状, 外观完好	抽样基数	1000m ²			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 DGJ32/J 19-2006 《民用建筑节能工程施工质量验收规程》					
检验项目	1. 单位面积质量 2. 断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂应变 5. 网孔中心距					
检验结论	*依据标准 JG 149-2003 规定的试验方法进行检验, 抽检样品所检项目 检验结果符合标准 DGJ32/J 19-2006 中耐碱玻纤网格布的技术指标要求。*					
<div style="text-align: right;"> 签发日期: 2013 年 05 月 02 日 (检验测试章) </div>						
备注: (此处空白)						

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201301AC230

第 2 页 共 2 页

中心编号(No.): Z01501AC250			批号: 20150101		
序号	检验项目		标准要求 (耐碱玻纤 网格布)	检验结果	单项结论
1	单位面积质量/(g/m ²)		≥ 160	193	合格
2	断裂强力/(N/50mm)	经向	≥ 1500	1647	合格
		纬向	≥ 1500	1722	合格
3	耐碱断裂强力保留率 /%	经向	≥ 50	62	合格
		纬向	≥ 50	64	合格
4	断裂应变/%	经向	≤ 5	4.0	合格
		纬向	≤ 5	3.1	合格
5	网孔中心距	经向	4-6	5.0	合格
		纬向	4-6	5.0	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“批准、审核、编制”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(010) 51164723 51164718

传真 (Fax)：(010) 51164723 51164718

网址 (Web)： <http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail)： sj13146197542@126.com

