



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW143



样品名称: 仿古面砖粘结砂浆

Sample Name

委托单位: 北京市西城区环境保护局

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW143

第 1 页 共 2 页

样品名称	仿古面砖粘结砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京市西城区环境保护局	商 标	欧 K
生产单位	北京华伟佳科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 09 月 12 日	规格型号	—
样品数量	20kg	样品状态	粉状，无结块
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》		
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度 4. 冻融循环后的拉伸胶粘强度 5. 晾置时间，20min 拉伸胶粘强度 6. 放射性（放射性比活度）		
检验结论	<p>*经检验，送检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度、热老化后的拉伸胶粘强度、冻融循环后的拉伸胶粘强度、晾置时间，20min 拉伸胶粘强度的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂（C1）的技术指标要求；放射性（放射性比活度）的检验结果符合标准 GB 6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术指标要求，产销与使用范围不受限制。*</p> <p>签发日期：2014 年 10 月 20 日 (检验测试章)</p>		
备注：（此处空白）			

签发日期: 2014 年 10 月 20 日

(检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW143

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果	单项结论
1	拉伸胶粘原强度/MPa	普通型 胶粘剂 (C1)	≥ 0.5	0.9	合格
2	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa		≥ 0.5	0.5	合格
3	热老化后的 拉伸胶粘强度/MPa		≥ 0.5	0.6	合格
4	冻融循环后的 拉伸胶粘强度/MPa		≥ 0.5	0.5	合格
5	晾晒时间, 20min 拉伸胶粘强度/MPa		≥ 0.5	0.8	合格
6	放射性 (放射性比活度)	A 类	内照射指数 (I_{Ra}) ≤ 1.0	0.1	合格
			外照射指数 (I_{γ}) ≤ 1.3	0.3	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水=4: 1。					

