



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC197

样品名称: TF 抗裂砂浆

Sample Name

受检单位: 无锡市天丰涂装工程有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC197

第 1 页 共 2 页

产品名称	TF 抗裂砂浆	检验类别	型式检验
受检单位	无锡市天丰涂装工程有限公司	产品批号	——
生产单位	无锡市天丰涂装工程有限公司	生产日期	2013 年 01 月
抽样地点	企业成品库房	商 标	天丰牌
抽 样 人	陈嘉宇 苏亮	规格型号	干粉型
抽样日期	2013 年 02 月 28 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状，无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JGJ 253-2011 《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》		
检验项目	1. 可使用时间 2. 原拉伸粘结强度 3. 浸水拉伸粘结强度 4. 压折比 5. 透水性		
检验结论	<p>*经检验，抽检样品所检项目检验结果符合标准 JGJ 253-2011 中抗裂砂浆的技术指标要求。*</p> <p>签发日期：2013 年 05 月 12 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注：（此处空白）			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC197

第 2 页 共 2 页

序号		检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	可使用时间	可操作时间/h	≥ 1.5	2.0	合格
		在可操作时间内 拉伸粘结强度/MPa	≥ 0.70	0.90	合格
2	原拉伸粘结强度 (常温 28d) /MPa		≥ 0.70	0.91	合格
3	浸水拉伸粘结强度 (常温 28d, 浸水 7d) /MPa		≥ 0.50	0.72	合格
4	压折比		≤ 3.0	2.8	合格
5	透水性 (24h) /mL		≤ 2.5	2.1	合格
(以下空白)					
备注：配比：粉：水=4：1。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry