



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW114

样品名称:	公司 粉刷石膏 日本中日本中日本
Sample Name	
委托单位:	北京双宏兴达涂料厂
Client	
检验类别:	好了。 秦托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409A	11	V١	14
--------------------	----	----	----

第1页共2页

样品名称	粉刷石膏中的	检验类别	委托检验			
委托单位	北京双宏兴达涂料厂	33年高年最	認認			
生产单位	北京双宏兴达涂料厂	等。级	語語			
生产日期	2014年08月	样品编号	認能			
来样日期	2014年09月04日	规格型号	年 经			
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》					
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度					
	*经检验,送检样品的抗折强果符合标准 GB/T 28627-2012 中/	展度、抗压强度、拉伸; 底层抹灰石膏的技术指	粘结强度的检验约 标要求。*			
检验结论		发日期: 2014年1 (检验》	THE WAR			

备注: (此处空白)

批准:

fret.

审核: 14:24

编制:

#

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW114

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	単项结论
	抗折强度/MPa	≥2.0	2.8	さる <b>含格</b> ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	抗压强度/MPa	≥4.0	6.0	\$ \$\frac{1}{2}\$
	拉伸粘结强度/MPa	0.4	0.4	<b>***</b>

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1:0.40。