



150002283084

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201705AC152

DMTC

样品名称: 挤塑板

Sample Name

受检单位: 北京五洲泡沫塑料有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry







(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201705AC152

第1页 共4页

产品名称	挤塑板	检验类别	型式检验
受检单位	北京五洲泡沫塑料有限公司	生产日期	—
生产单位	北京五洲泡沫塑料有限公司	规格型号	X200
抽样地点	企业成品库房	商 标	五洲
抽 样 人	孙士震 谷冰莹	等 级	B <sub>1</sub> 级
抽样日期	2017年05月04日	抽样数量	20块
样品状态	板状	抽样基数	30m <sup>3</sup>
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》		
检验项目	1. 外观质量 2. 允许偏差 3. 压缩强度 4. 吸水率 5. 透湿系数 6. 导热系数 7. 热阻 8. 尺寸稳定性 9. 燃烧性能等级 10. 表观密度		
检验结论	*经检验,抽检样品的外观质量、允许偏差、压缩强度、吸水率、透湿系数、导热系数、热阻、尺寸稳定性的检验结果符合标准GB/T 10801.2-2002中X200的技术指标要求;燃烧性能等级的检验结果符合标准GB 8624-2012中平板状建筑材料 B <sub>1</sub> (C) 级难燃材料(制品)的技术指标要求;依据标准GB/T 6343-2009规定的试验方法进行检验,表观密度的检验结果见第3页。*		
备注: 抽样尺寸: 1200mm×600mm×120mm。		签发日期: 2017年05月16日 (检验测试章)	

批 准: 审核: 编制: 朱亮



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723 邮编: 100024



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201705AC152

第 2 页 共 4 页

序号	检验项目		标准要求 (X200)	检验结果	单项 结论
1	外观质量		表面平整, 无夹杂物, 颜色均匀。不应有明显影响使用的可见缺陷, 如起 泡、裂口、变形等	表面平整, 无夹杂物, 颜色均 匀。无可见缺 陷, 起泡、裂口、 变形等	符合
2	允许偏差, mm	长度 ( $1000 \leq L < 2000$ )	$\pm 7.5$	-2~+1	合格
		宽度 ( $L < 1000$ )	$\pm 5$	-1~+1	合格
		厚度 ( $h \geq 50$ )	$\pm 3$	0~+1	合格
		对角线差 ( $1000 \leq T < 2000$ )	$\leq 7$	3	合格
3	压缩强度, kPa		$\geq 200$	210	合格
4	吸水率(浸水 96h), %		$\leq 1.5$	0.86	合格
5	透湿系数, ng/ (m·s·Pa) (23°C, RH50%)		$\leq 3.5$	1.7	合格
6	导热系数, W/(m·K)	平均温度 10°C	$\leq 0.028$	0.028(平均温度 10.00°C)	合格
		平均温度 25°C	$\leq 0.030$	0.029(平均温度 25.00°C)	合格
备注: 透湿系数试验方法为干燥剂法, 试样厚度为 25mm。					





# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201705AC152

第 3 页 共 4 页

序号	检验项目		标准要求 (X200)	检验结果	单项 结论
7	热阻, ( $\text{m}^2 \cdot \text{K}$ )/W (厚度 25mm 时)	平均温度 10°C	$\geq 0.89$	0.89(平均温度 10.00°C)	合格
		平均温度 25°C	$\geq 0.83$	0.86(平均温度 25.00°C)	合格
8	尺寸稳定性, % (70°C $\pm$ 2°C下, 48h)		$\leq 2.0$	0.32	合格
9	燃烧 性能 等级 (B <sub>1</sub> 级)	燃烧增长速率指 数 0.4MJ, (W/s)	$\leq 250$	219	合格
		火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘, m	< 试样边缘	< 试样边缘	符合
		600s 的总放热量, MJ	$\leq 15$	10.7	合格
		60s 内焰尖高度, mm	$\leq 150$	115	合格
		60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合
		氧指数值, %	$\geq 30$	31.0	合格
10	表观密度, $\text{kg}/\text{m}^3$		—	32.0	—

(下一页续)

备注: 燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作  
为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。





# 检 验 报 告

## TEST REPORT


中心编号(No.): 201705AC152

第 4 页 共 4 页

样 品 名 称

挤塑板

(样品照片)



备注: (此处空白)



## 说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。  
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。  
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。  
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出，逾期恕不受理。  
Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。  
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律責任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。  
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。  
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): <http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail): [dmte2007@163.com](mailto:dmte2007@163.com)

