



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW130

样品名称:	橡塑海绵制品				
Sample Name					
	北京顺鑫农业股份有限公司				
委托单位:	鹏程食品分公司新建冷库项目				
Client					
检验类别:	委托检验				
Test Type					

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW130

第1页共2页

The second second second second			ACRES AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE P		
样品名称	橡塑海绵制品	检验类别	委托检验		
委托单位	北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司新建冷库项目	商标			
生产单位	廊坊开发区祁源化工建材有限公司	等级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2013年04月09日	规格型号	(500×500×30)mm I 类		
样品数量	3块	样品状态	完整、无缺损样 块		
检验依据	GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑绝热制品》				
检验项目	1,表观密度 2. 燃烧性能(氧指数) 3. 导热系数 4. 真空吸水率				
检验结论	*经检验,送检样品的表观密度、 真空吸水率的检验结果符合标准 GB/T 的技术指标要求。*	17794-2008 中 期: 2013 年 (物理性能(【类)		

备注:工程名称:北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司新建冷库项目。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编! 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW130

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (工类)	检验结果	单项结论
1	表观密度/(kg/m³)	≤95	52	合格
2	燃烧性能(氧指数)/%	>32	33	合格
3	导热系数/[W/(m·K)]	≤ 0.041	0.038 (平均温度: 40.00℃)	合格
4	真空吸水率/%	≤10	8	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

大學學學

说 明 Notice

- I、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"批准、审核、编制"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.

本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report,

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper, Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address):北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com

