





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303DW166

件四石小:_	九机仍人体温极
Sample Name	
委托单位:_ Client	北京清添兴业建筑材料有限公司通州分公司
检验类别:	文托检验 一

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心(2012)建材质监认学(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201303DW166

第1页共2页

样品名称	无机防火保温板	检验类别	委托检验	
委托单位	北京清添兴业建筑材料有限公司通州分公司	商标	語語	
生产单位	北京清添兴业建筑材料有限公司通州公公司	等级	A1	
生产日期		样品编号	推設到	
来样日期	2013年03月26日	规格型号	(600×300×50) mm	
样品数量	5块 6000000000000000000000000000000000000	样品状态	完整块状	
检验依据	GB 8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》			
检验项目	1. 燃烧性能		語語	
检验结论	*经检验,送检样品的燃烧性能的中A1级的技术指标要求。*	发日期: 2013	砂炭が	

备注: 生产批号:0220A。

批 准:

制: [编

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303DW166

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
燃烧 性能 (A1 级)	題	炉内平均烟 气温度温升 /°C	€30	10	合格
	质量损失率	≤50	18	合格	
	持续燃烧时 间/s		0.00	合格	
語	語語	总热值 /(MJ/kg)	≤2.0	0.25	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)



电话: 010-51164723

邮编: 100024

() () ()

说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。
 - Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com