



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201708DW125

| 样品名称:       | 可再分散乳胶粉  |  |  |
|-------------|----------|--|--|
| Sample Name |          |  |  |
| 委托单位:       | 辛集市华强建材厂 |  |  |
| Client      |          |  |  |
| 检验类别:       | 委托检验     |  |  |
| Test Type   |          |  |  |

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业丰混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

| 中心编号( | No.) | : 20 | 1708 | DW12 | 5 |
|-------|------|------|------|------|---|
|       |      | -    |      |      | - |

第1页共2页

| and the second s | A CONTRACT OF THE CONTRACT OF |                  | 1 12 77 2 98   |  |  |
|--|---|------------------|--|--|--|
| 样品名称   | 可再分散乳胶粉   | 检验类别             | 委托检验   |  |  |
| 委托单位   | 辛集市华强建材厂  | 商标               |  |  |  |
| 生产单位   | 辛集市华强建材厂  | 等 级              | And the second   |  |  |
| 生产日期   |   | 样品编号             |  |  |  |
| 来样日期   | 2017年08月24日   | 规格型号             | 干粉型  |  |  |
| 样品数量   | 5kg   | 样品状态             | 粉状   |  |  |
| 检验依据   | JC/T 2189-2013《建筑干混砂浆用可再分散乳胶粉》  |                  |  |  |  |
| 检验项目   | <ol> <li>分观</li> <li>不挥发物含量</li> <li>灰分</li> <li>最低成膜温度</li> </ol>  | 3. 细度<br>7. 堆积   | 4. pH 值<br>密度  |  |  |
| 检验结论   | *经检验,送检样品的外观、不挥<br>果符合标准 JC/T 2189-2013 中可再分散<br>低成膜温度、堆积密度的检验结果见第<br><b>签发</b>   | x乳胶粉的技术<br>82页。* | And the second s |  |  |

批 准: 核: 近本

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: /100024



### 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201708DW125

第2页 共2页

| 1 3-14 5 (1.10.) 1 201700D W125 |  |                   | 75 2 9.         | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
|---------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------|--|--|
| 序号 检验项目 外观                      |  | 标准要求<br>(可再分散乳胶粉) | 检验结果            | 单项结论        |  |  |
|                                 |  | 无色差、无杂质、无<br>结块   | 无色差、无杂质、<br>无结块 | 符合          |  |  |
| 2                               | 不挥发物含量/%   | ≥98.0 99.0        |                 | 合格          |  |  |
| 3                               | 细度/%   | ≤10.0             | 9.6             | 合格          |  |  |
| 4                               | pH值  | 5~9               | 6.1             | 合格          |  |  |
| 5                               | 灰分/%   |                   | 2.8             |             |  |  |
| 6                               | 最低成膜温度/℃   |                   | 0               |             |  |  |
| 7                               | 堆积密度/ (kg/m³)  |                   | 385             |             |  |  |
| 19.11                           | THE PARTY OF THE P |                   |                 |             |  |  |

(以下空白)

备注: (此处空白)

建筑材料工业技术监督研究中心

### 说明

### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
  - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
  - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
  The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
   This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>dmtc2007@163.com</u>



