



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404CW056G1

THE

样品名称:	内墙乳胶漆	
Sample Name	的特殊的特殊的特殊	d
委托单位: Client	北京宏建九州建材有限公司	
检验类别:	委托检验	4
Test Type		4

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404CW056G1

第1页共3页

第1页共3页	1-03-4-03-3	0.): <u>201404C W056G1</u>	1.00000	
委托检验	检验类别	内墙乳胶漆	样品名称	
同康	商标	北京宏建九州建材有限公司	委托单位	
	等 级	北京宏建九州建材有限公司	生产单位	
	样品编号		生产日期	
	规格型号	2014年04月30日	来样日期	
液体	样品状态	5kg	样品数量	
GB 18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》 GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》				
	Cr、汞 Hg) 干燥时间	 挥发性有机化合物含量(VOC) 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 可溶性重金属(铅Pb、镉Cd、铬) 施工性 低温稳定性 耐碱性 耐洗刷性 耐洗刷性 	检验项目	
、編 Cd、絡 Cr、 造墙面涂料"的技术 性、干燥时间、涂 准 GB/T 9756-2009 5 07 月 09 日	化合物含量(Vental Company of Company	*经检验,送检样品的挥发性有机 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和,可溶 汞 Hg)的检验结果符合标准 GB 1858 指标要求;送检样品的容器中状态、施 膜外观、耐碱性、耐洗刷性、对比率的 中内墙面漆(合格品)的技术指标要求	检验结论	
L	100代村	65.95.95.95.95.95	备注:(此处	

备注:(此处空白)

批准: 数 2 审核: 萧英

编制:

藤

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404CW056G1

第2页共3页

	THE THE THE STREET			カンス ハンツ	
序号	检验	立项目	标准要求 (水性墙面涂料)	检验结果	单项结论
	挥发性有机化合物含量 (VOC)/g/L		≤120	未检出	合格
2	游离甲醛 /mg/kg		≤100	16	合格
1632	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 /mg/kg		<300	未检出	合格
	可溶性 重金属 /mg/kg	铅 Pb	≤90	7.47	合格
4		镉 Cd	< 75	未检出	合格
		铬 Cr	≤ 60	4.52	合格
		汞 Hg	≤60	未检出	合格

(下页续)

备注: (此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404CW056G1

第3页共3页

	EPARTE SERVICE AND A		第 3 贝 共 3 贝		
序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论	
5	容器中状态	无硬块,搅拌后呈 均匀状态	无硬块,搅拌后呈 均匀状态	符合	
6	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合	
7	低温稳定性 (3次循环)	不变质	不变质	符合	
8	干燥时间(表干)/h	€2	0.5	合格	
9	涂膜外观	正常	正常	符合	
10	耐碱性 (24h)	无异常	无异常	符合	
11	耐洗刷性/次	≥300	300	合格	
12	对比率 (白色和浅色)/%	≥0.90	0.90	合格	
THE	工工中在工品中工作中	AP 100	THE PLANT AND	PACT	

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

