





# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC192

样品名称:	聚合物水泥砌筑砂浆			
Sample Name				
受检单位: Client	APTHORISH THORY WAS TONIED AND THORY OF			
检验类别:	抽样检验	PH PH		
Test Type				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

000000





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

REPORT

中心编号(No.), 201304BC192

第1页共2页

いい、神子(丁	No.): 201304BC192	THO HAD PIE	第1页 共 2 页		
产品名称	聚合物水泥砌筑砂浆	检验类别	抽样检验		
受检单位	唐山万兴化工建材有限公司	生产日期	2013年04月06日		
生产单位	唐山万兴化工建材有限公司	规格型号	2555		
抽样地点	公司仓库	商标	万兴		
抽样人	张嫚 陈嘉宇	等级	M7.5		
抽样日期	2013年04月16日	抽样数量	20kg		
样品状态	无结块粉状	抽样基数	31 8 2 8 2 2 2		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG/T 230-2007《预拌砂浆》				
检验项目	1. 凝结时间 2. 强度等级 3. 保水性				
检验结论	*经检验,抽检样品的凝结时间准 JG/T 230-2007 中干混砌筑砂浆	(强度等级 M7.5 签发日期: 20			

备注: (此处空白)

批

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC192

第2页共2页

宣江

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆 强度等级 M7.5)	检验结果	单项结论
類對	凝结时间/h	3~8	4.2	合格
2	强度等级/MPa	M7.5	8.7	合格
3	保水性/%	>88	93	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.13。

电话: 010-51164723

邮编: 100024