





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201301AC227

样品名称:	HF挤塑聚苯板外墙外保温系统				
Sample Name					
受检单位:	南京天运塑业有限公司				
Client					
检验类别: Test Type	10月10月11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012) 建材质省认字/24号》

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201301AC227

第1页共3页

1 . 0 540 3	(110.). 201301210221		1 24 74 24		
产品名称	HF 挤塑聚苯板外墙外保温系统	检验类别	抽样检验		
受检单位	南京天运塑业有限公司	产品批号			
生产单位	南京天运塑业有限公司	生产日期	2012年11月		
抽样地点	企业成品库房	商标	智能是		
抽样人	陈嘉宇 苏亮	规格型号			
抽样日期	2013年01月31日	抽样数量	20m²		
样品状态	板状+粉状+钉状+网状+液状	抽样基数	1000m ²		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 吸水量 2. 抗冲击强度 3. 抗风压值 4. 耐冻。 5. 水蒸气湿流密度 6. 不透水性 7. 耐候性				
动的	*经检验, 抽检样品的吸水量、扩度、不透水性、耐候性的检验结果符				

备注: (此处空白)

批准是外2軍

核: 王英蚁

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201301AC227

第2页共3页

耐候性试样制备及试验步骤:

耐候性试样基层: 宽度 3.00m、高度 2.10m、面积为 6.3m2 的混凝土板。墙体上方有 一个宽 0.40m、高 0.60m 的窗口, 用于检验窗口部位性能。

界面处理:挤塑板表面涂刷界面剂一遍。

保温层: 胶粘剂:水=4:1, 刮涂胶粘剂, 粘结挤塑板。

锚固: 塑料锚栓锚固。

保护层: 刮涂抹面胶浆 (粉:水=4:1)+压入耐碱网格布+抹面胶浆; 另一半压入镀


锌电焊网+抹面胶浆。

饰面层: 刮涂瓷砖粘结砂浆 (粉:水=4:1),粘结外墙面砖,勾缝剂勾缝;另一半刮

涂外墙柔性耐水腻子 (粉:水=1:0.40),刷涂外墙涂料。

试验进行80次热/雨周期[热/雨周期喷水量: 1.3L/(m².min)],5次热/冷周期。

耐候性试样:



备注: (此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201301AC227

第3页共3页

序号	检验项目		标准要求 (薄抹灰 外保温系统)	检验结果	单项结论
	吸水量/ (g/m²), 漫水 24h		€500	468	合格
2	抗冲击强度	普通型 (P型·)	>3.0	3.0, 无断裂	合格
		加强型 (Q型)	≥ 10.0	10.0, 无断裂	合格
3	抗风压值/kPa		不小于工程项 目的风荷载设 计值	6.7,未破坏	
4	耐冻融 (10次冻融循环)		表面无裂纹、空 鼓、起泡、剥离 现象	表面无裂纹、空 鼓、起泡、剥离 现象	合格
5	水蒸气湿流密度/[g/(m²·h)]		≥0.85	1.2	合格
6	不透水性		试样防护层 内侧无水渗透	试样防护层内 侧无水渗透	合格
	耐候性 (试样经 80 次热/雨周期, 5次热/冷周期 后性能)	外观	表面无裂纹、粉 化和剥落现象	未出现裂纹、粉 化和剥落现象	合格
		与饰面砖 粘接强度 /MPa		0.50	

(以下空白)

备注:水蒸气湿流密度:采用水法,试样厚度 4mm,温度 23℃,湿度 55%。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 Technical Supervision and Research Control the Building Memorial Endown

说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"批准、审核、编制"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结 果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网加 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com