



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW130

CONCRETE

样品名称: 混凝土表面装饰材料

Sample Name

委托单位: 南京威固装饰工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW130

第 1 页 共 2 页

样品名称	混凝土表面装饰材料	检验类别	委托检验
委托单位	南京威固装饰工程有限公司	商 标	—
生产单位	南京威固装饰工程有限公司	等 级	MU15
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 03 日	规格型号	—
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 28635-2012 《混凝土路面砖》 GB/T 24493-2009 《装饰混凝土砖》 GB/T 25993-2010 《透水路面砖和透水路面板》		
检验项目	1. 吸水率    2. 抗冻性    3. 抗压强度    4. 耐磨性		
检验结论	<p>*依据标准 GB 28635-2012 规定的试验方法进行检验, 送检样品的吸水率、抗冻性的检验结果符合标准 GB/T 24493-2009 的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 24493-2009 中强度等级 MU15 的技术指标要求; 耐磨性的检验结果符合标准 GB/T 25993-2010 的技术指标要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 05 月 11 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW130

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	吸水率/%	≤11		8.4		合格
2	抗冻性/% (D25)	质量 损失率	抗压强度 损失率	质量 损失率	抗压强度 损失率	合格
		≤5	≤25	2.5	12	
3	抗压强度/MPa (强度等级 MU15)	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	合格
		≥15.0	≥12.0	18.0	16.2	
4	耐磨性 (磨坑长度) /mm	≤35		34		合格
(以下空白)						
备注: (此处空白)						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry