

存档



150002283064

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201602AW201



样品名称: 耐水腻子

Sample Name

委托单位: 北京元宝山建筑材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283064

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW201

第 1 页 共 2 页

样品名称	耐水腻子	检验类别	委托检验
委托单位	北京元宝山建筑材料厂	商 标	—
生产单位	北京元宝山建筑材料厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 02 月 25 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》		
检验项目	1. 粘结强度		
检验结论	*经检验, 送检样品的粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型 (N) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 03 月 16 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW201

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型 (N)]	检验结果	单项结论
1	粘结强度, MPa	标准状态	>0.50	0.78	合格
		浸水后	>0.30	0.60	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.40;
(2) pH 值=10。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC