



150002283084



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC279

样品名称: 抹灰砂浆

Sample Name

受检单位: 三河市福山绿洲新型建材有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC279

第 1 页 共 2 页

产品名称	抹灰砂浆	检验类别	型式检验			
受检单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	生产日期	——			
生产单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商 标	——			
抽 样 人	陈嘉宇 谷冰莹	等 级	DPM10			
抽样日期	2016 年 02 月 29 日	抽样数量	20kg			
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	GB/T 25181-2010 《预拌砂浆》					
检验项目	1. 外观 2. 保水率 3. 凝结时间 4. 2h 稠度损失率 5. 14d 拉伸粘结强度 6. 抗冻性 (25 次冻融循环) 7. 28d 收缩率 8. 28d 抗压强度					
检验结论	*经检验, 抽检样品的外观、保水率、凝结时间、2h 稠度损失率、14d 拉伸粘结强度、抗冻性 (25 次冻融循环)、28d 收缩率、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M10 的技术指标要求。*					
<div style="text-align: right;"> 签发日期: 2016 年 05 月 10 日 (检验测试章) </div>						
备注: (此处空白)						

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC279

第 2 页 共 2 页

序号		检验项目	标准要求 (干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M10)	检验结果	单项结论
1		外观	均匀、无结块	均匀、无结块	符合
2		保水率/%	≥88	90.5	合格
3		凝结时间/h	3~9	6.2	合格
4		2h 稠度损失率/%	≤30	21.1	合格
5		14d 拉伸粘结强度 /MPa	≥0.20	0.26	合格
6	抗冻性 (25 次 冻融 循环)	强度损失率 /%	≤25	12	合格
		质量损失率 /%	≤5	2.9	合格
7		28d 收缩率/%	≤0.20	0.17	合格
8		28d 抗压强度/MPa	≥10.0	11.2	合格
(以下空白)					
备注：配比：粉：水=1.0：0.16。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry