

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW159

样品名称:	西京 砌筑砂浆 100110
Sample Name	
委托单位: Client	北京市久春砂石建材经营中心
检验类别: Test Type	委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW159

第1页共2页

1,0341.2	NO.): 201404AW135	705775	APPRO		
样品名称	砌筑砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京市久春砂石建材经营中心	商标	THE STATE		
生产单位	涿州市格瑞特建材有限公司	等级	DM M7.5		
生产日期	2014年03月	样品编号			
来样日期	2014年04月08日	规格型号	干粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3. 28d 抗压强度				
	经检验,送检样品的保水率、符合标准 GB/T 25181-2010 中干混准指标要求。				
检验结论		T			
	签发	日期: 2014年 0. (检验》	- draw Tel		
备注:(此处	12622622622	The state of the s	政治		

备注:(此处空白)

批准:

审核: 34.74

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW159

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂 浆-普通砌筑砂 浆 M7.5)	检验结果	单项结论
超	保水率/%	>88	90	合格
2	凝结时间/h	3-9	4.25	合格。
	28d 抗压强度/MPa	>7.5	8.0	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。

邮编: 100024