





# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302BW114

样品名称:	外墙乳胶漆	1
Sample Name		
委托单位: Client	北京荣泽恒通科技有限公司	200
检验类别: Test Type	委托检验	のまた

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302BW114	由	心编	号(N	0.):	2013	02B	W114
------------------------	---	----	-----	------	------	-----	------

第1页共2页

样品名称	外墙乳胶漆	检验类别	委托检验
委托单位	北京荣泽恒通科技有限公司	商标	
生产单位	北京荣泽恒通科技有限公司	样品状态	无结块液体
生产日期		生产批号	語記
来样日期	2013年02月06日	样品编号	語語
样品数量	5kg	规格型号	胡智
检验依据	GB/T 9755-2001《合成树脂乳液外	<b></b>	
检验项目	1. 施工性 2. 干燥时间 3. 对1 6. 耐水性 7. 耐沾污性	七率 4. 耐碱性	5. 耐洗刷性
检验结论	*经检验,送检样品的施工性、性、耐水性、耐沾污性的检验结果, 技术指标要求。*		2001 中合格品 5 月 20 日

备注: (此处空白)

批准和分子 核: 王葵似 编制: 一大

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302BW114

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
ı	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
2	干燥时间 (表干)/h		0.4	合格
3	对比率 (白色和浅色)	> 0.87	0.88	合格
4	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
5	耐洗刷性/次	≥500	500	合格
6	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
7	耐沾污性 (白色和浅色)/%	≤20	18	合格


(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### 说明

#### Notice

- I、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"批准、审核、编制"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。
  - Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
  - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
  This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com

