



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704DW162

1404	atta	TAG		THAT	+44
	4704		-01		
PHA	1017		CHOT	ANH	TAI
HOY!		10	170	PIA	DTH
TAOF		E ALTO	1-1-1-		TUT
TAT	TA		TOT,	4.00	FAO
	1	7 1	Jane	THE	1

样品名称:	1302730273一种水腻子了3027302730
Sample Nam	e27542764276427642764264276

委托单位: 北京云城涂料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Conter for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	No.): 201704DW162	459454	罗罗	第1页 共2页	
样品名称	耐水腻子		验类别	委托检验	
委托单位	北京云城涂料厂	<b>元</b>	标	都能	
生产单位	北京云城涂料厂		级	ない。	
生产日期		13.13.14	品编号		
来样日期	2017年04月19日	规	格型号	干粉型	
样品数量	20kg	样	品状态	粉状	
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》				
检验项目	1. 初期干燥抗裂性(3h)	2. 耐水性	F 3	, 粘结强度	
检验结论	*经检验,送检样品的验结果符合标准 JG/T 298-2	(010 中耐水型 (N)	的技术指	标要求。*	
备注:(此处	<b>这自</b> 父子子子子子子		Assessment of the latest and the	验测试章)	
はなります	やれるもれてものまたか	ロイエタセエエヤ	<b>企业</b>	00も由音	

批

如人又軍核: 北京

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704DW162

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (N型)	检验结果	单项结论
蛇	初期干燥抗裂性 (3h)		无裂纹	无裂纹	符合
2	村水性		48h 无起泡、开 裂及明显掉粉	48h 无起泡、开 裂及掉粉	符合
	粘结强度/MPa	标准状态	>0.50	0.62	合格
		浸水后	>0.30	10.41	合格

(以下空白)

电话: 010-51164723

邮编: 100024

备注: (1) 配比: 粉:水=1.0:0.50;

(2) pH 值=11.3。

#### 说明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
  The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
   This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.en/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com