



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW118

样品名称: 泡沫混凝土

Sample Name

委托单位: 廊坊新世界房地产开发有限公司

Client

检验类别: 一个多样检验。

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW118

第1页共2页

中心拥有世	NO.): 201505DW118	MAYADA	第1页共2页		
样品名称	泡沫混凝土了了	检验类别	委托检验		
委托单位	廊坊新世界房地产开发有限公司	商标			
生产单位	华泰恒生科技发展(北京)有限公司	等级	A04		
生产日期	2015年04月09日	样品编号			
来样日期	2015年05月07日	规格型号	A04 25 25		
样品数量	20 集	样品状态	機能		
检验依据	JG/T 266-2011《泡沫混凝土》				
检验项目	1. 干密度 2. 导热系数	3. 强度等级			
检验结论	*经检验,送检样品的干密度、导热系数、强度等级的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中干密度等级 A04、强度等级 C1 的泡沫混凝土制品的技术指标要求。*				
			15年06月08日 (检验测试章)		
备注: (此处		是特別			
THIGHT					

批准:外外分車核:

3400

编制:



#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW118

第2页共2页

序号	检验项目	ANTARY TARY OUT A TOTAL TAR		单项结论
認	千密度(A04级)/(kg/m³)	<b>≤</b> 400	383	合格
	导热系数 (A04 级) /[W/(m·K)]	€0.10	0.096 (平均温度:25,00°C)	合格
	强度等级/MPa(C1级)	平均值 最小值	平均值 单块 最小值	1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
		≥1.00 ≥0.850	1.12 0.995	

(以下空白)

备注:(此处空白)