



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW116

語記憶配色

样品名称:			北	*20	分煤力	灰	北部	北部	批	D.C
Sample Name	7	外里	44	76	6749	PA	TOPE	10-6	791	

委托单位: 河北昌硕建筑工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





50002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW116 第1页共2页 样品名称 粉煤灰 检验类别 委托检验 委托单位 河北昌硕建筑工程有限公司 商 标 牛产单位 河北昌硕建筑工程有限公司 等 奶 I级 生产日期 样品编号 来样日期 2015年11月12日 规格型号 F类 样品数量 10kg 样品状态 粉状 GB/T 1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 检验依据 GB/T 176-2008《水泥化学分析方法》 2. 需水量比 3. 烧失量 4. 含水量 1. 细度 检验项目 5. 三氧化硫 6. 游离氧化钙 7. 放射性 8. 安定性 9. 强度活性指数 10. 磁含量 11. 氯离子 *经检验,送检样品的细度、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫、 游离氧化钙的检验结果符合标准 GB/T 1596-2005 中拌制混凝土和砂浆用粉 煤灰(I级F类)的技术指标要求;强度活性指数、安定性、放射性的检验 结果符合标准 GB/T 1596-2005 中水泥活性混合材料用粉煤灰的技术指标要 检验结论 求;碱含量的检验结果见第 2 页;依据标准 GB/T 176-2008 规定的试验 方法进行检验, 氯离子的检验结果见第2页。 签发日期: 2016年01月07日 (检验测试章)

备注:(此处空白)

批准: 5

な事で

戏机

编制:

事

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: /100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW116

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (1级)	检验结果	单项结论
519	细度 (45μm 方孔筛筛余) (F 类粉煤灰)/%	€12.0	5.5	合格
2	需水量比 (F类粉煤灰)/%	\$95	93,6	合格
3	烧失量 (F 类粉煤灰)/%	5.00	3.4%	合格。
4	含水量 (F 类粉煤灰) 1%	1 0 €10	0.9	合格
5	三氧化硫 (F 类粉煤灰)/%	≤3.0	1,24	合格
6	游离氧化钙 (F类粉煤灰)/%	\$1.0	未检出	合格
7	放射性子包含	内照射指数 (I _{Ra}) ≤1.0	0.7	合格
	(放射性比活度)	外照射指数 (I _γ) ≤1.0	0.9	合格
8	安定性 雷氏夹沸煮后增加距离 /mm	5.0	0.5	合格
9	强度活性指数/%	≥70.0	2510153	合格
10	磁含量(按 Na ₂ O+0.658K ₂ O 计算值表示)/%		1.16	
in	魚离子/% ■		0.006	252
备注:	(此处空白)	超超级	STATES!	THE STATE OF

