



报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW340

样品名称: 混凝土小型实心砌块

Sample Name

委托单位: 三河市春霞达丰建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW340

第1页共2页

	201003AW340	HITHOLI	弗 1 贝 共 2 贞				
样品名称	混凝土小型实心砌块	检验类别	委托检验				
委托单位	三河市春霞达丰建材有限公司	商标	記記時				
生产单位	三河市春霞达丰建材有限公司	等级	MU15				
生产日期		样品编号					
来样日期	2016年03月18日	规格型号	235mm×115mm×50mm				
样品数量		样品状态	块状,外观完好				
检验依据	GB/T 21144-2007《混凝土实心砖》						
检验项目							
	*经检验,送检样品的抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 21144-2007 中强度等级 MU15 的技术指标要求。*						
检验结论							
認能	签发日期: 2016年04月01日						
的社员		了了。 第一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的					
备注:(此处空句)		STATES					
HILL OF	THITATHOPIANT	ADVIA	CTUMP TO THE				

報

编制: 31、土木

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW340

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
	抗压强度/MPa	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	<b>郭克克</b>
	(强度等级 MU15)	≥15.0	≥12.0	15.8	15.0	100 A

(以下空白)

备注: (此处空白)