



检验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW114

样品名称: 聚合物抗裂砂浆

Sample Name

委托单位: 涿州市格瑞特建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW114

第1页共2页

检验结论	签发日期: 2015 年 04 月 03 日 (检验测试章)					
	*经检验,送检样品的拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水) 柔韧性的检验结果符合标准JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。*					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水) 2. 柔韧性					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
样品数量	TOKE SERVER SERVER	样品状态	粉狀,无结块			
来样日期	2015年03月02日	规格型号	中粉型			
生产日期		样品编号				
生产单位	涿州市格瑞特建材有限公司	等等级				
委托单位	涿州市格瑞特建材有限公司	商品标	語語			
样品名称	聚合物抗裂砂浆	检验类别	委托检验			

批 准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW114

第2页共2页

TAIN	PIGNIFICATION		THE POPULATION OF THE PARTY OF		
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯 板)/MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨胀聚苯板上 ≥0.10, 破坏界面在膨胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上 0.11, 破坏界面在膨	合格。
F25	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	3.0	胀聚苯板上	会格中

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1:

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。