



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.); 201302AC222

# 

样品名称:	XHY鑫浩阳酚醛防火保温板		
Sample Name			
受检单位: Client	北京盛信鑫源新型建材有限公司		
检验类别:	抽样检验		
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





## (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012)建材质监认字(24号)

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC222

第1页 共4页

	10.j. <u>201302AC222</u>		- 第1以 ナ	4 1
产品名称	XHY套浩阳酚醛防火保温板	检验类别	抽样	检验
受检单位	北京盛信鑫源新型建材有限公司	产品批号	BYFRE	ZASTO.
生产单位	北京盛信鑫源新型建材有限公司	生产日期	2012 辛	11 8
抽样地点	企业成品库房	商标	盛信鑫源	
抽样人	陈嘉宇 苏亮	规格型号	芯材(1200×6	
抽样日期	2013年02月28日	抽样数量	8 ±	
样品状态	复合夹芯材料	抽样基数	30r	
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆)	产品质量监督	The second secon	
检验依据	GB/T 6342-1996《泡沫整理 GB/T 8813-2008《硬质泡 GB/T 8811-2008《硬质泡沫 GB/T10294-2008《绝热材料稳态热 GB/T 8810-2005《硬质 JG 149-2003《膨胀聚苯素 GB/T17146-1997《建筑材料 GB 8624-1997《建筑材 Q/CPSXY0001-2012《XH	法塑料 压缩 避料 尺寸稳 N阻及有关特别 泡沫塑料吸水 板薄抹灰外墙 料水蒸气透过 材料燃烧性能	性能的测定》 定性试验方法 生的测定 防; (率的测定》) 外保温系统》 性能试验方法 分级方法》	:》 炉热板法》 》
检验项目	1. 表观密度 2. 尺寸允许偏差 5. 导热系数 6. 吸水率 8. 透遊系数 9. 燃烧性能	3. 压缩	强度 4. 尽 于板面方向的:	寸稳定的
检验结论	*依据标准 GB/T 6343-2009、0 GB/T 8811-2008、GB/T10294-2008 GB/T17146-1997、GB 8624-1997 規 表观密度、尺寸允许偏差、压缩强/ 垂直于板面方向的抗拉强度、资湿 Q/CPSXY0001-2012 的技术指标要求	8、GB/T 8810 定的试验方法 度、尺寸稳定 系数、燃烧相 长。*	0-2005, JG 1 世行检验。 世、导热系数	49-2003、 由检样品的 。吸水率、 设符合标准 22 日

备注: 委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验。

批准:

Per les

审核: 元

王英帆

编 制:



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC222

第2页 共4页

序号		检验项		标准要求	检验结果	单项 结论
1		表观密度/(kg/m³)		≥ 50	52	合格
2		尺寸允许偽 <u>差</u> /mm	长度	±5	-2-+2	合格
			党度 —	1±5	-1 = +2	合格
			厚度 (t≤50)	±2	0 = +1	合格
3	t2	压缩引	E. 定/kPa	≥ 200	210	合格
4	材	尺寸稳	定性/%	<1	0.8	合格
5		<b>-</b>	[W/(m·K)]	≤ 0.032	0.032 (平均温 度 25.00℃)	合格
6		吸水率(体积分数)/% 垂直于板面方向的抗拉强度/MPa 造湿系数[ng/(msPa)]		<4	3.6	合格
7	196			≥ 0.1	0.1	合格
8				<6	5.5	合格

备注: 透湿系数试验方法为干燥剂法, 试样厚度为 25mm, 温度: 23℃, 湿度: 50%。

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC222

第3页共4页

序号			检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
		合 [A級 复合	燃烧剩余长度最小值 /mm	> 200	524	合格
			燃烧剩余长度平均值 /mm	≥350	550	合格
	复合板		平均烟气温度/°C	≤125	88	合格
9			烟密度等级	≤15	7	合格
			热值/(MJ/kg)	≤4.2	3.7	合格
			热释放量/(MJ/m²)	≤16.8	14.5	合格
			烟气毒性浓度/( mg/L)	≥ 25	28	合格

#### (以下空白)

#### 备注: (1) 表观密度依据标准 GB/T 6343-2009 规定的试验方法进行检验;

- (2) 尺寸允许偏差依据标准 GB/T 6342-1996 规定的试验方法进行检验;
- (3) 压缩程度依据标准 GB/T 8813-2008 规定的试验方法进行检验;
- (4) 尺寸稳定性依据标准 GB/T 8811-2008 规定的试验方法进行检验;
- (5) 导热系数依据标准 GB/T10294-2008 规定的试验方法进行检验;
- (6) 吸水率 (体积分数) 依据标准 GB/T 8810-2005 规定的试验方法进行检验;
- (7) 垂直于极面方向的抗拉强度依据标准 JG 149-2003 规定试验方法进行检验;
- (8) 透湿系数依据标准 GB/T17146-1997 规定的试验方法进行检验;
- (9) 燃烧性能依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验。



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC222

第4页 共4页

THE TANK THE TANKS			
样品名称	XHY鑫浩阳酚醛防火保温板		
试件说明	试样为复合夹芯板,上下复合层为10mm水泥砂浆,芯材是50mm 厚酚醛板、整体制品面密度是40.5kg/m²。		

(样品照片)



备注: (此处空台)