

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW003

样品名称:	水泥发泡板
Sample Name	
委托单位:	北京森卓尔建材有限公司
检验类别:	5000000000000000000000000000000000000
Test Type	RESERVED TO THE PERSON OF THE

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW003 第1页共2页 样品名称 水泥发泡板 检验类别 委托检验 北京森卓尔建材有限公司 委托单位 商 标 SZE 生产单位 北京森卓尔建材有限公司 等 级 生产日期 样品编号 来样日期 2016年01月06日 规格型号 300 mm×600 mm 样品数量 1组 样品状态 板状, 外观完好 检验依据 JC/T 1062-2007《泡沫混凝土砌块》 检验项目 1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 立方体抗压强度 *经检验,送检样品的干表观密度、导热系数的检验结果符合标准 JC/T 1062-2007 中 B03 级的技术指标要求; 立方体抗压强度的检验结果 符合标准 JC/T 1062-2007 中 A0.5 级的技术指标要求。* 检验结论 签发日期: 2016年 02 月 18 日 (检验测试章) 备注: (此处室白)

加入事核: 光水

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW003

第2页共2页

THE RELEASE OF THE	ADVADA PARA PROPERTIES				和4次 六4次		
序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论	
10	干表观密度/ (kg/m³)	≤330 (B03 級)		320		合格	
2	导热系数 (干态) / [W/(m·K)]	≤0.08 (B03 级)		0.078 (平均温 度: 25.00℃)		合格	
立方体抗压强度/MPa (A0.5 级)	立方体抗压强度/MPa	平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值		
	(A0.5 级)	≥0.5	≥0.4	0.52	0.48	合格。	

(以下空白)

备注: (此处空白)