



验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW113

LOTADY,	THI	400	The state of	LOY.
THE LACT	HITH			
TATOMAT	- VA	D7-41	TAG	TAC
OT ADTA	OVA	107	DYA	OTA
AUTAGE	I	TUT	AOP	-

样品名称: BM轻集料连锁砌块

Sample Name

委托单位: 三河市合力建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW113

第1页共3页

The state of the s		The state of the s	
样品名称	BM轻集料连锁砌块	检验类别	建設的
委托单位	三河市合力建材有限公司	商标	
生产单位	三河市合力建材有限公司	等级	MU3.5
生产日期		样品编号	系统统统
来样日期	2015年07月02日	规格型号	395mm×195mm×195mm
样品数量	100 # 2	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小GB/T 50121-2005《建筑隔声评价标GB50016-2006《建筑设计防火规范	准》中上。中	
检验项目	1. 空气声隔声量 2. 密度等级	3. 抗压强度	4.0种及极限
2000年 检验结论	* 经 检 验 , 送 检 样 品 的 。 GB/T 15229-2011 中密度等级 1000 果符合标准 GB/T 15229-2011 中强/ 限的检验结果符合标准 GB 50016- 依据标准 GB/T 50121-2005 规定的。 验结果见第 2 页。*	级的技术指标 度等级 MU3.5 2006 中承重墙 试验方法进行。	要求;抗压强度的检验结的技术指标要求;耐火极 一级的技术指标要求;
H.J. W.	THOUGHTH THE	THE	UTALANTA

备注:(此处空台)

批准:例如了审核:7分

编制:人工本

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar


验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW113

第2页共3页

序号	检验项目		标准要求		检验结果		单项结论			
文气声隔声量/dB					250					
認等	なな	222	克特	報	322	招	超	郡	PRE PRE	弱
中心频	率,Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630
隔声量	i, dB	32.5	34.5	33.7	44.9	44.2	44.5	46.5	45	48.4
中心频	率,Hz	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
隔声量	dB	50.6	48.6	49.8	49	55.1	56	58.1	55.2	56.3
计权隔声量, Rw (C; Ctr)=50 (-1; -4) dB										



备注:空气声隔声量试验外分包。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW113

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项 结论	
	密度等级/(kg/m³) (密度等级 1000 级)	≥910, ≤1000	1000	合格	
	抗压强度/MPa	平均值 最小值	平均值最小值	1862	
(强度等级 MU3.5)		≥3.5 ≥2.8	F3.6 F3.4		
	耐火极限/h (承重墙一级)	≥3.00, 不燃烧体	3,00, 不燃烧体	合格	

(以下空白)

备注:(此处空台)