20120030844

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW307

样品名称: 路沿石

Sample Name

委托单位: 三河市春霞达丰建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW307

11 3 11 3	10. 1. 20100ZH 1130D	TACTA	THE TOTAL OF THE PARTY OF THE P
样品名称		检验类别	委托检验 1000
委托单位	三河市春霞达丰建材有限公司	商标	
生产单位	三河市春霞达丰建材有限公司	等级	Cc30 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2
生产日期		样品编号	
来样日期	2015年02月26日	规格型号	500 mm×200mm×100mm
样品数量		样品状态	块状,外观完好
检验依据	JC 899-2002《混凝土路缘名》		
检验项目	THE REPORT OF THE PARTY OF THE		
2000年 1	*经检验,送检样品的抗压强压强度等级 Gc30 的技术指标要求		符合标准 JC 899-2002 中抗
		TUTTE	15年04月02日 检验测试章)
备注: (此)	からかってているよう	P42967	TOPITOPITO

批 制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW307 第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
	抗压强度/MPa	平均值	单块最小值	子为值	单块 最小值	
	(抗压强度等级 Cc30)	≥30.0	≥24.0	36.8	34.0	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)