



2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC228

样品名称: 外墙柔性腻子

Sample Name

受检单位: 北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC228

第 1 页 共 2 页

产品名称	外墙柔性腻子	检验类别	抽样检验
受检单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	生产日期	2014 年 04 月
生产单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	鑫兴丽佳
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	——
抽样日期	2014 年 05 月 28 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状，无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 157-2009 《建筑外墙用腻子》		
检验项目	1. 耐水性 2. 粘结强度（标准状态） 3. 初期干燥抗裂性（单道施工厚度≤1.5mm 的产品）		
检验结论	<p>*经检验，抽检样品的耐水性、粘结强度（标准状态）、初期干燥抗裂性（单道施工厚度≤1.5mm 的产品）的检验结果符合标准 JG/T 157-2009 中柔性（R）的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2014 年 07 月 11 日 (检验测试章)</p>		
备注：（此处空白）			

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC228

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
1	耐水性(96h)		无异常	无异常	合格
2	粘结强度, MPa	标准状态	≥ 0.60	0.70	合格
3	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚度 $\leq 1.5\text{mm}$ 的产品	1mm 无裂纹	1mm 无裂纹	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水=1:0.40。					

