

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AC155

 样品名称:
 防水砂浆

 Sample Name
 北京瀛海玉友粘合剂厂

 Client
 抽样检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M (2012)建材质路认字(24号)

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AC155

第1页共2页

	NO.): 20140/AC133		1 1 7 7 2 1		
产品名称	防水砂浆	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京瀛海玉友粘合剂厂	生产日期	<b>多北沙</b> 斯		
生产单位	北京瀛海玉友粘合剂厂	规格型号	干粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标	計算は発		
抽样人	王明轩 苏亮	等级	是中华		
抽样日期	2014年07月11日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1.28d 抗压强度 2.28d 抗渗压力 3.14d 拉伸粘结强度				
	*经检验,抽检样品的 28d 抗强度的检验结果符合标准 GB/M15/P8 的技术指标要求。*				
检验结论			福砂菜。		
CHU TONE	签发日期: 2014年08月14日				

备注: (此处空白)

批 准:

审核:北外

编制:

A-1

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AC155

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混普通防水 砂浆 M15/P8)	检验结果	单项结论
	28d 抗压强度/MPa	≥15.0	16.8	合格
2	28d 抗渗压力/MPa	≥0.8	0.8	合格
3	14d 拉伸粘结强度 /MPa	>0.20	0.36	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.16。



邮编: 100024