



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603DW008

样品名称:	不可以 地面砂浆 一个一个
Sample Name	
委托单位:	北京钻鑫科技发展有限公司
Client	
检验类别:	美托检验
Test Type	

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603DW008

第1页共2页

		10 共2页			
地面砂浆	检验类别	委托检验			
北京钻鑫科技发展有限公司	商标	钻鑫TM			
北京钻鑫科技发展有限公司	等级	是記録			
	样品编号	初期			
2016年03月25日	规格型号	DS M20			
10kg	样品状态	粉状			
GB/T 25181-2010《预拌砂浆》					
1. 保水率 2. 凝结时间 3. 28d 抗压强度					
经检验,送检样品的保水等合标准 GB/T 25181-2010 中干	率、凝结时间、28d 抗 混地面砂浆 M20 的技	压强度的检验结果 术指标要求。			
		THE PARTY			
	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	16年05月05日 (检验测试章)			
	北京钻鑫科技发展有限公司 北京钻鑫科技发展有限公司 2016年03月25日 10kg GB/T25181-2010《预拌砂浆》 1. 保水率 2. 凝结时间 *经检验,送检样品的保水	北京钻鑫科技发展有限公司 商 标 北京钻鑫科技发展有限公司 等 级 样品编号 2016年03月25日 规格型号 10kg 样品状态 GB/T 25181-2010《预拌砂浆》 1. 保水率 2. 凝结时间 3. 28d 抗压强度 *经检验,送检样品的保水率、凝结时间、28d 抗符合标准 GB/T 25181-2010 中干混地面砂浆 M20 的技			

备汪:(此处空白)

批准:

Smet.

审核: 74



编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603DW008

第2页共2页

DE THE STATE OF	AND SHOULD BE THE	A PARTY A	カムス ハム火	
序号	检验项目	标准要求 (千混地面砂浆 M20)	检验结果	单项结论
	保水率/%	≥88	93.5	合格
2	凝结时间加	3~9	4.6	合格
3	28d 抗压强度/MPa	≥20.0	22.8	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.14。