



检

验

报

性 日

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW213

样品名称:

保温装饰一体板

Sample Name

委托单位:

廊坊鑫美源化工建材有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW213

第1页共3页

样品名称	保温装饰一体板	检验类别	委托检验 20070				
委托单位	廊坊鑫美源化工建材有限公司	商标	金美源3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1				
生产单位	廊坊鑫美源化工建材有限公司	等级	SHE SHE SHE SHE				
生产日期	2015年05月20日	样品编号					
来样日期	2015年06月19日	规格型号	1220mm×2440mm×86mm				
样品数量	10m2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	样品状态	板状,外观完好				
检验依据	JG/T 287-2013 《保温装饰版外墙外保温系統材料》 JGJ 144-2004 《外墙外保温工程技术規程》 GB/T 10801.2-2002 《絶热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》						
检验项目	1. 单位面积质量 2. 拉伸粘结强度 3. 吸水量 4. 保温材料燃烧性能分级 5. 保温材料导热系数 6. 泡沫塑料保温材料氧指数 7. 耐酸性 8. 耐碱性 9. 尺寸稳定性(保温层)						
经检验,送检样品的单位面积质量、拉伸粘结强度、吸水量、保温材料燃烧性能分级、泡沫塑料保温材料氧指数的检验结果符合标准 JG/T 287-2013 中保温装饰板 (I型) 的技术指标要求; 耐酸性、耐碱性的检验结果符合标准JG/T 287-2013 中保温装饰板装饰面的技术指标要求; 尺寸稳定性(保温层)的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X150 的技术指标要求; 依据标准 JGJ144-2004 规定的试验方法进行检验, 保温材料导热系数的检验结果见 2 页。							
14525	签发日期: 2015年08月05日						
ではなが			(检验测试章)				
备注:() () () () () () () () ()							

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW213

第2页 共3页

序号	检验项目		标准要求 [保溫装饰板 (I 型)]	检验结果	单项结论
ES.	单位面积质量/(kg/m²)		≥20	A STATE OF	合格
	拉伸粘结 强度/MPa	原强度	≥0.10,破坏发生 在保温材料中	0.16, 保温材料破坏	经常
		耐水强度	≥0.10	0.15, 保温材料破坏	合格
		耐冻融强度	≥0.10	0.15, 保温材料破坏	多格子
3	吸水量/ (g/m²)		≤500	488	合格
	保温材料燃烧性能分级		有机材料不低于 C级(B ₁)级	C级(B _i)级	符合
5	保温材料导热系数 /[W/(m·K)]			0.029(平均温度 25.00℃)	
6	泡沫塑料保温材料氧指数		≥26		合格
10	AMUNA	THATHAT	THE DELLARY	AUTHE	

(下一页续)

备注: 保温材料挤塑板密度: 30kg/m³。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW213

第3页 #3页

序号	检验项目	标准要求		检验结果	单项结论
7	耐酸性, 48h	保温装饰	无异常	无异常工	子符合工
8	可碱性, 96h	板装饰面	无异常	无异常	符合
18	尺寸稳定性(保温层),% (70°C±2°C下,48h)	X150	≤2.0	0.28	合格。





- 备注: (1) 单位面积质量试验依据标准 GB/T23451-2009 规定的试验方法进行检验;
 - (2) 拉伸粘结强度、吸水量、保温材料导热系数试验依据标准 JGJ 144-2004 规定的试验方法进行检验:
 - (3) 保温材料燃烧性能分级、泡沫塑料保温材料氧指数试验依据标准 GB8624-2012 规定的试验方法进行检验;
 - (4) 耐酸性、耐碱性试验依据标准 GB/T4100-2006 规定的试验方法进行检验;
 - (5) 燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不 能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。