

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203AW149

工用八江

样品名称:	玻化微珠保温砂浆		
Sample Name			
委托单位: Client	北京四海腾达装饰建材有限公司		
检验类别: Test Type	委托检验		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2009003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203AW149

第1页共2页

1 0 000	TO. J. DOLDOSTENTIA		19-27 - 175 (19-20) A. TOOLS. -		
样品名称	玻化微珠保温砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京四海腾达装饰建材有限公司	商标			
生产单位	北京四海腾达装饰建材有限公司	样品状态	粉状+颗粒		
生产日期		生产批号			
来样日期	2012年03月23日	样品编号	REPERT		
样品数量	50kg	规格型号			
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》				
检验项目	1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热系数				
	经检验,送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 T型技术指标要求。				
检验结论	签发		06月28日		

备注: (此处室句)

批准: 外加到 审核: 王英机



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203AW149

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (「型)	检验结果	单项结论
1	千密度/ (kg/m³)	240 - 300	298	合格
2	抗压强度/MPa	≥ 0.20	0.40	合格
3	學热系数(平均温度; 25,00℃)/(W/(m·K))	√ ≤0.070	0.069	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水-1: 0.80.