



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AC117

DMTC

样品名称: 砌块砌筑砂浆

Sample Name

受检单位: 保定京易新型建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Material Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AC117

第 1 页 共 2 页

产品名称	砌块砌筑砂浆	检验类别	抽样检验
受检单位	保定京易新型建材有限公司	生产日期	2014 年 10 月
生产单位	保定京易新型建材有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	DM M10
抽样日期	2014 年 11 月 12 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》		
检验项目	1. 拌合物的表观密度 2. 保水率 3. 凝结时间 4. 28d 抗压强度 5. 放射性 (放射性比活度)		
检验结论	*经检验, 抽检样品的拌合物的表观密度、保水率、凝结时间、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M10 的技术指标要求; 放射性 (放射性比活度) 的检验结果符合标准 GB6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术指标要求, 产销与使用范围不受限制。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 01 月 15 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AC117

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M10)	检验结果	单项结论
1	拌合物的表观密度/ ( $\text{kg/m}^3$ )	$\geq 1800$	2120	合格
2	保水率/%	$\geq 88$	91	合格
3	凝结时间/h	3 ~ 9	4.5	合格
4	28d 抗压强度/MPa	$\geq 10$	11.0	合格
5	放射性 (放射性比活度) (A 类)	内照射指数 ( $I_{\text{Ra}}$ ) $\leq 1.0$	0.1	合格
		外照射指数 ( $I_{\gamma}$ ) $\leq 1.3$	0.3	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。				



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024