

检 报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC206

样品名称:	抗裂砂浆
Sample Name	
受检单位: Client	北京国豪化工机械有限公司
检验类别: Test Type	抽样检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M。2012)建材质阶以至(24号

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC206

第1页共2页

产品名称	抗裂砂浆	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京国豪化工机械有限公司	生产日期	2014年02月		
生产单位	北京国豪化工机械有限公司	规格型号	干粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标	国家中华中的		
抽样人	王明轩 苏亮	等级	25225		
抽样日期	2014年03月10日	抽样数量	10kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	\$1.74.25		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
			AUTANTAL		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹为	姐姐			
检验依据检验项目	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹剂 1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯剂	交外墙外保温系统			
		反外墙外保温系约 反)□ 2. 柔韧性	3. 可操作时间		
	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯剂*经检验,抽检样品所检项	反外墙外保温系约 反)□ 2. 柔韧性	3. 可操作时间		
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯剂 *经检验,抽检样品所检项 面胶浆的技术指标要求。*	反外墙外保温系约 (文) 2. 柔韧性目的检验结果符合	3. 可操作时间 分标准 JG 149-2003 中排		

批准:

制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC206

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
路標		原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
拉伸粘接强度 1 (与膨胀聚苯板) /MPa	一种来。	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
は記れ		耐冻融	≥0.10。 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
220	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	<3.0	2.8	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。



电话: 010-51164723

邮编: 100024